


Datasheet Hercules lasdeken



CEPRO HERCULES is een Thermo-E-glasvezeldoek, voorzien van zowel een dubbelzijdige PU-coating (ter verhoging van de slijp vastheid en stevigheid) alsook een organische coating voor kortdurende hoge belastingen. De temperatuur- bestendigheid is ca. 750°C (kortdurend tot ca. 900°C).

CEPRO HERCULES is uitermate geschikt voor horizontaal gebruik.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

Hercules lasdeken, 100 x 100 cm	56.50.71
Hercules lasdeken, 200 x 100 cm	56.50.72
Hercules lasdeken, 200 x 200 cm	56.50.75
Hercules lasdeken, 200 x 300 cm	56.50.76
Hercules lasdeken, 300 x 300 cm	56.50.77
Hercules lasdeken, 400 x 300 cm	56.50.78
Hercules lasdeken, 400 x 400 cm	56.50.79

Deel van een rol, breedte 100 cm	56.50.07.1000
Volledige rol 25 m ¹ , breedte 100 cm	56.50.07.1025
Op maat gemaakt lasdeken,	56.50.70



Test			Standaard*
1. Binding		Plain	DIN 61 101 - 1
2. Breedte		1000 mm	DIN EN 1773
3. Dikte		1,6 mm	DIN EN ISO 5084
4. Massa		1100 g/m ²	DIN 53 854
5. Aantal Garen	<i>ketting</i>	5,0 threads/cm	DIN EN 1049 - 2
	<i>inslag</i>	3,2 threads/cm	
6. Garen dikte	<i>ketting</i>	1250 tex	DIN 53 830 - 3
	<i>inslag</i>	1250 tex	
7. Filament diameter	<i>ketting</i>	9 µm	DIN 53 811
	<i>inslag</i>	9 µm	
8. Trek sterkte	<i>ketting</i>	> 7000 N/5 cm	DIN 53 857 - 1
	<i>inslag</i>	> 3200 N/5 cm	



**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° LYC-06-3358 L

et 1 annexe de 4 pages

MATERIAU présenté par : CEPRO SARL
87 RUE NATIONALE
59000 LILLE

MARQUE COMMERCIALE : TOILE HERCULE

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu de verre thermo bilatéral enduit polyuréthane.
Masse surfacique nominale : 1100 g/m²
Epaisseur nominale : 1.6 mm
Coloris : gris

RAPPORT D'ESSAI : N° LYC-06-3358 du 26 septembre 2006

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Pouvoir calorifique supérieur

CLASSEMENT : **M 0**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 26 septembre 2006

Directeur du service représentant
Jacques - Hervé LEVY



ACCREDITATION
N° 1-0101
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE